

ИМС ИМС ИИСТИТУТ ИМС АД
БЕОГРАД



Institut za ispitivanje materijala a.d. Beograd
Centralna laboratorija za ispitivanje materijala
Laboratorija za toplotnu tehniku i zaštitu od požara
Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
tel: (011) 26 50 322 fax: (011) 3692 772, 3692 782
www.institutims.rs

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

GFT - 5337/16-2

Predmet ispitivanja:

Otpornost prema požaru montažnog
penosećeg pregradnog zida "KNAUF W112"
debljine 100 mm. Metalna podkonstrukcija,
bez termoizolacione ispune, obostrano
obložen dvostrukim gipskartonskim pločama 2
x A13. Zid je proizvodnje KNAUF - Zemun.

Naručilac:

KNAUF ZEMUN d.o.o.
Batajnički drum 16b
11080 Zemun - Beograd

Zahtev/Ponuda/Ugovor:

Ponuda broj 41-11324 od 08.09.2015.

Sadržaj:

Ukupno 10 (deset) strana, od čega 6 strana u
prilozima.

Uzorkovanje izvršio:

Naručilac

Izveštaj odobrio:

Laboratorija za toplotnu tehniku
i zaštitu od požara

Rukovodilac


Slaviša Bodošinović, dipl.inž.arh.

Beograd, 31. avgust 2016. godine

Institut za ispitivanje materijala a.d. Beograd
Centralna laboratorija za ispitivanje materijala
Laboratorija za toplotnu tehniku i zaštitu od požara
Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
tel. (011) 26 50 322 fax: (011) 3692 772, 3692 782
www.institutims.rs

3. NALAZ

Na osnovu rezultata ispitivanja izvršenog prema standardu SRPS U.J1.090, u ispitnoj peći sa standardnim razvojem požara SRPS ISO 834

**OTPORNOST PREMA POŽARU
MONTAŽNOG NENOSEĆEG PREGRADNOG ZIDA
TIP "KNAUF W113"
dimenzija: 3000 mm x 3000 mm, debljine 175 mm,
proizvodnje KNAUF Zemun**

IZNOSI: 180 minuta (3,0 h).

Uzorak se sastoji od metalne podkonstrukcije, termoizolacije - kamena vuna, obostrane obloge - trostruke GKF gipskartonske ploče.

Naručilac ispitivanja: "KNAUF ZEMUN" d.o.o.
Batajnički drum 16b
11080 Zemun - Beograd

Napomene:

- 1) Izveštaj se ne sme umnožavati, izuzev u celini, bez odobrenja Laboratorije za ispitivanje materijala.
- 2) Kopija ovog izveštaja nije zvaničan dokument.
- 3) Ovaj izveštaj važi samo kao celina, sa originalom pečata.
- 4) Prema članovima 9 i 11 Pravilnika o obaveznom atestiranju elemenata tipskih građevinskih konstrukcija na otpornost prema požaru i o uslovima koje moraju ispunjavati organizacije udruženog rada ovlašćene za atestiranje tih proizvoda (SI list SFRJ broj 24/90), vreme važenja ovoga izveštaja je 6 (šest) godina od datuma izdavanja, uz obaveznu kontrolu saobraznosti, tj. ispitivanje otpornosti prema požaru na (najmanje) jednom uzorku na svaka 24 meseca.
- 5) Izloženi rezultati odnose se isključivo na ispitani uzorak. Ne preuzima se nikakva odgovornost u pogledu verodostojnosti uzorkovanja, osim u slučaju kada je ono obavljeno pod našom direktnom kontrolom.

Beograd, 17. avgust 2012. godine

Rukovodilac ispitivanja
Dragiša Ivanisević
Dragiša Ivanisević, dipl. maš. inž.