

K433.rs



Tehnički list

09/2017

K433 Knauf dihtung kit

Materijal, područje primene, karakteristike, obrada

Materijal

Sastav materijala

Knauf dihtung kit je masa poput krute paste, disperzijskog sastava koja nakon isparavanja vode koja se nalazi u pasti ima plastično - elastično svojstvo. Bele je boje.

Skladištenje

Čuvati od smrzavanja, postojanost skladištenja patrona ovog proizvoda je maks. 18 meseci.

Podaci za narudžbinu

Patrone Knauf-Trennwandkitt (dihtung kit)

550 ml patrona br. proizvoda: 00003461

kartonsko pakovanje od 20 komada

Pištalj za patrone br. proizvoda: 00004657

Područje primene

Ispunjavanje završnih spojeva između lakih pregradnih zidova i zatvorenih delova građevina, posebno kod zahteva za zvučnu izolaciju. Predviđen je samo za unutrašnje prostorije.

Karakteristike

- pastozan, odmah spreman za upotrebu
- gustina dobra za korišćenje
- dugotrajno plastično-elastičan
- dobro prijanja
- razređuje se sa vodom
- učvršćava nakon otprilike 10 dana
- otporan na mraz nakon sušenja
- lako se premazuje

Obrada

- Gustina i mogućnost upotrebe ovog proizvoda zavise od temperature. Dihtung kit koji je bio smešten u hladnijim prostorijama pre upotrebe treba se zagrejati na temperaturu prostorije.
- Ne upotrebljavati pri temperaturi ispod +5°C. Ne nanositi na smrznute površine. Kontaktne površine moraju biti očišćene od prašine, prljavštine, ulja, masti, ostataka cementa i drugih sredstava.
- Kod poroznih, upijajućih ili lako krutih podloga naneti predpremaz, sa vodom razređen proizvod Trennwandkitt ili Tiefengrund i pustiti da se lagano osuši (odnos vode i Trennwandkitt-a je 2:1).

- Kit naneti sa pištoljem za patrone. Poklopac pištolja za patrone odšrafiti, ugurati patronu Trennwandkitt u pištalj i to tako da metalna spajalica ostane vidljiva.
- Vrh patrona odrezati odmah iza metalne spajalice, mlaznicu spojiti vijkom pomoću cevastog zatvarača i koso odseći vrh prema potrebnoj debljini gajtana kita.
- Naneti 2 gajtana kita celom dužinom na poleđinu UW-/CW-ivičnog profila. Profile sa nanesenim kitom pritisnuti na plafon, zid i pod, pa ih pričvrstiti. Pri tome Trennwandkitt može poslužiti i kao pomoć pri montaži.

- Profile dobro pričvrstiti jedan do drugog i dodatno zaptivati sa kitom, posebno na prelazima od zida prema podu i plafonu.
- Neravnine podloge duže od 10 mm izravnati pre nanošenja proizvoda Trennwandkitt sa Knauf Fugenfuller Leicht ili Knauf Uniflott.
- Alate odmah nakon upotrebe oprati sa vodom.

Utrošak materijala

Patronom Trennwandkitt sa 550 ml sadržaja kod UW-/CW-ivičnih profila, sa dva nanesena gajtana kita prečnika svakog od 8 mm, može se izvesti oko 5,50 m dužine.