

knauf



K451.rs



Tehnički list

09/2017

K451 Knauf Tiefengrund

Materijal, područje primene, karakteristike, obrada

Materijal

Sastav

Knauf Tiefengrund - bez rezredivača - je vodena disperzija veštačkih smola.

Skladištenje

Knauf Tiefengrund treba skladištiti zaštićeno od mraza, po mogućству pri sobnoj temperaturi. Zaštititi od sunca. Rok trajanja neotvorene kante je oko 6 meseci.

Podaci za porudžbinu

1,0 L kanta	br. proizvoda 5829
2,5 L kanta	br. proizvoda 5832
5,0 L kanta	br. proizvoda 6396
15,0 L kanta	br. proizvoda 21672

Područje primene

Suvi estrih

Knauf Tiefengrund primenjuje se kao vezivni premaz na cementno-vlaknastim, gips-vlaknastim /fazer/ i gipsanim podnim pločama.

Unutrašnje zidne površine

Knauf Tiefengrund vezuje prašinu sa gradilišta, učvršćuje površinu, izjednačava upijajuću moć podlage i pruža određenu zaštitu od uticaja vlage (nije parna brana!) kod gipsanog materijala kao što su Knauf gipsane ploče.

Knauf Tiefengrund se koristi kao osnovni premaz za gipsane i gips-krečne maltere i za krečne i krečno-cementne maltere; nanosi se na podlogu pre lepljenja keramičkih pločica i tapeta ili pre završnog zidnog premaza.

Spoljašnje zidne površine

Knauf Tiefengrund se može koristiti kao temeljni premaz na omalterisanim površinama pre molerskih radova.

Karakteristike

- pripremljen za upotrebu
- dobro prodire u podlogu
- učvršćuje površinu
- vezuje prašinu
- poboljšava prionjivost
- reguliše moć upijanja površine
- paropropusan premaz
- vrlo je izdašan
- ne goriv

Obrada

Podloga

Podloga mora biti suva, bez razredivača i nečistoća. Knauf Tiefengrund nanosi se nerazređen. Labave i trošne slojeve treba odstraniti i po potrebi popraviti.

1. Zidne površine

Knauf Tiefengrund se nanosi četkom

2. Podne površine

Podloga mora u potpunosti upiti premaz. Ne sme se nanositi prevelika količina kako se ne bi stvorile lokve na podnoj površini.

Sušenje

Radovi se mogu nastaviti nakon potpuno osušenog temeljnog premaza (zavisi od moći upijanja podlage, ventilacije, temperature prostora i nanesene količine), najranije nakon 3 sata. Nije dovoljno samo da se osuši površina premaza.

Temperatura obrade

Ne treba raditi pri nižim temperaturama od +5°C (materijal i podloga).

Čišćenje alata

Odmah nakon upotrebe sav alat i pribor treba dobro isprati sa vodom.

Utrošak materijala

oko 70-100 ml/m²

Napomene

Knauf Tiefengrund nije zapaljiv. Treba izbegavati dodir sa kožom, sa očima i sa odećom. Ne sipa se u kanalizaciju. Ostaci Knauf Tiefengrund mogu se u potpuno osušenom stanju ukloniti poput kućnog ili građevinskog otpada.

Veće otpadne količine treba vezati pomoću cementa i ukloniti poput građevinskog otpada prema lokalnim odredbama.