

knauf



K454.rs

Tehnički list

09/2017

K454 Knauf Betokontakt

Materijal, područje primene, obrada

Materijal

Sastav

Knauf Betokontakt je sintetička disperzija sa kvarcnim peskom. Premaz ima visoku postojanost na hemijske rastvore.

Podaci za porudžbinu

20 kg kanta

br. proizvoda 5454

Područje primene

Knauf Betokontakt primenjuje se kao temeljni premaz za razne mineralne podlove, kao što je npr. beton, u unutrašnjim prostorijama koje zbog svoje velike gustine i zbog svoje loše moći upijanja nije moguće omalterisati bez dodatne prethodne obrade. Knauf Betokontakt predstavlja vezivni sloj između nepodobne podlove i maltera koji treba naneti. Kod gipsanih i gipsano-krečnih maltera potrebno je, pre nanošenja dekorativnih, odnosno izravnjavajućih

maltera, na površinu prethodno naneti Knauf Betokontakt. Primena Betokontakta se posebno preporučuje za oplatni beton, za betonske plafone od gotovih elemenata, za ravne površine od gotovog betona i pre lepljenja Knauf gipskartonskih ploča (sivi malter) na zid loše upijajuće moći.

Obrada

Podloga

Podloga mora biti čvrsta, suva i bez otpadajućih delova očišćena od mazivnih sredstava sa oplate. Temperatura podlove i okoline pri izvođenju radova i za vreme sušenja ne sme biti niža od +5°C.

Obrada

Knauf Betokontakt je pripremljen za rad, nanosi se nerazređen krznenim valjkom ili mašinskim prskanjem. Jedino se kod mašinskog prskanja sme dodati voda za podešavanje odgovarajuće gustine materijala (maks. 1 lit. vode za 20 lit Betokontakta). Zbog kvarcnog peska koji se taloži treba pre svakog početka rada Betokontakt ponovo promešati.

Nanošenje maltera

Malter treba nanositi samo na potpuno suvi Betokontakt koji na dodir više nije lepljiv (min. 20 sati sušenja pri temperaturi +20°C i 65% rel. vlažnosti vazduha). Na hladnim i vlažnim gradilištima vremena sušenja su duža. Nakon stvrđivanja premaza treba što pre početi sa malterisanjem, budući da postoji opasnost od taloženja prašine iz okoline.

Čišćenje

Alat treba nakon upotrebe odmah oprati vodom. Mrle od Knauf Betokontakta se moraju odmah isprati sa vodom. Osušeni materijal se jedino može odstraniti mehanički.

Napomena

Knauf Betokontakt se ne sme mešati sa drugim premazima, jer se time njegove karakteristike mogu u velikoj meri izmeniti.

Utrošak materijala

oko 250 - 350 g/m²

Skladištenje

Knauf Betokontakt treba skladištiti zaštićeno od mraza. Rok trajanja je oko 6 meseci pri sobnoj temperaturi. Zaštititi od direktnе izloženosti suncu ili uticaja topote.