



Tehnički list

09/2017



## AUFBRENNSPERRE Premaz za izjednačavanje moći upijanja jako upijajućih podloga, za unutrašnju primenu (zaštita od „izgaranja“ maltera)

### Opis proizvoda

Aufbrennsperre je disperzija od veštačkih smola sa visokom alkalnom otpornošću, koja se upotrebljava u unutrašnjosti prostorija na jako upijajućim podlogama. Ovaj premaz smanjuje moć upijanja podlage i mogućnost „izgaranja“ maltera. Koncentrat se razređuje vodom

zavisno od vrste podloge (u razmerama 1:1 do 1:3).

#### Karakteristike

- za izjednačavanje moći upijanja jako upijajućih podloga

- za unutrašnju upotrebu
- visoka alkalna otpornost
- razređenje od 1:1 do 1:3 (razmera)
- nanosi se valjkom, četkom ili mašinski
- žute boje

### Izvođenje

#### Priprema

Aufbrennsperre kod slabo upijajućih podloga razređuje se u razmeri 1:1, a kod jako upijajućih podloga do maksimalno 1:3 sa vodom iz vodovoda (udeo Aufbrennsperre premaz : udeo vode) i ravnometerno se nanosi na podlogu ili pomoću valjka ili sa četkom za premazivanje. Temperatura podlage i vazduha kod korišćenja proizvoda ne smeju biti niže od +5°C.

#### Posebna napomena

Alat za rad posle upotrebe isperite vodom. Nečistoće nastale od Aufbrennsperre premaza (pošpricana mesta ili slično) najbolje je isprati vodom sa zaprljanih delova dok su još sveža.

Posušeni materijal može se ostaviti da postepeno nabubri od vode i sredstva za čišćenje ili organskih razređivača. Sa nanošenjem proizvoda početi tek onda,

kad su osnovne podloge opet suve. U svakom slučaju treba se pridržavati vremena od 6 sati sušenja.

#### Način isporuke/skladištenje

PE-kanta od 15 kg

Skladištitи на хладном и од мраза заштићеном mestу (5°C do +25°C) u originalnom pakovanju do 12 meseci. Broj proizvoda 0000 5463

# K456

## AUFBRENNSPERRE PREMAZ



### Tehnički podaci

SRPS EN ISO 2811-2

Gustina : 1,07 kg/dm<sup>3</sup>

Viskoznost: retka tečnost

### Utrošak materijala

	kanta	upotreba kg/m <sup>2</sup>	izdašnost m <sup>2</sup> /kanta
AUFBRENNSPERRE	15,0 kg	0,10	150,0

### Tenderski opisi

Poz.	Opis	Količina	Jed. cena	Uk. cena
.....	<b>6.7.10 Premaz za izjednačavanje moći upijanja jako upijajućih podloga</b> Organski osnovni premaz sa visokom alkalnom otpornošću na jako upijajućim podlogama za maltere kao krečnjak, gas-beton, itd., za smanjenje moći upijanja i poboljšanje prionjivosti (zaštita od "izgaranja" maltera). Bez razređivača i žute boje. Razrediti u razmeri 1:1 do 1:3 zavisno od podloge.	.....m <sup>2</sup>	.....rsd	.....rsd

\*nepotrebno prečrtati

+381 11 2074 500

@ www.knauf.rs

► info@knauf.rs

K456.rs/09.2017

Konstrukciona, statička i građevinsko-fizička svojstva Knauf sistema mogu se postići samo ako je osigurana isključiva upotreba komponenata iz Knauf proizvodnog programa ili izričito preporučenim od strane Knauf-a.

Knauf Zemun d.o.o., Srbija, 11080 Beograd, Batajnički drum 16b, tel: +381 11 2074 500, fax: +381 11 2074 531

Zadržavamo pravo tehničkih izmena. Važeće je aktuelno izdanje. Naša garancija se odnosi samo na besprekoran kvalitet naših proizvoda. Podaci o potrošnji, količini i načinu rada su iskustveni, te se u slučaju većih odstupanja u praksi ne mogu upotrebljavati. Sva prava su zadržana. Za sve tehničke izmene, preštampavanja i fotomehaničku reprodukciju (u celini ili delimično) potrebna je izričita saglasnost kompanije Knauf Zemun d.o.o.