



Sistemi za gletovanje

12/2018

# Knauf Readyfix Roll & Spray

Glet masa za završnu obradu zidova i plafona

## Opis proizvoda

Readyfix Roll & Spray je pastozna glet masa na bazi kalcijum karbonata, drugih punioca, aditiva i veziva, klasifikovana prema EN 15824.

## Pakovanje:

Kanta 28 kg broj proizvoda: 618541

## Skladištenje:

Proizvod se ne sme izlagati ekstremnim temperaturama i direktnom uticaju sunca.

Proizvod zaštititi od mraza, visokih temperatura i direktnе sunčeve svetlosti. Skadišti na sobnoj temperaturi. Materijal upotrebiti u roku od 12 meseci od dana proizvodnje.

## Kvalitet

Proizvod podleže permanentnoj kontroli kvaliteta i nosi oznaku CE.

## Oblast primene

Readyfix Roll & Spray je fabrički pripremljena glet masa, premium kvaliteta, namenjena za završnu obradu.

Namenjena za unutrašnju primenu kao:

- Glet masa za završnu obradu površina pre krećenja ili postavljanja tapeta
- Specijalno formulisana za gletovanje omalterisanih ili betonskih površina
- Pogodna za stepen završne obrade do Q4
- Nanosi se valjkom ili airless mašinom

## Svojstva

- Nije potrebno mešanje/ bez sleganja
- Izuzetno laka za primenu
- Debljina sloja do 4 mm po nanošenju
- Mogućnost nanošenja ručno ili mašinski
- Odlično ispunjava površinu
- Brzo sušenje
- Laka za brušenje
- Odlična prionljivost
- Nizak VOC sadržaj

# Knauf Readyfix Roll & Spray

Glet masa za završnu obradu zidova i plafona

**knauf**

## Izvođenje

### Pripremni radovi

Readyfix Roll & Spray glet masa pogodna je za gletovanje betonskih i omalterisanih površina. Površina na koju se nanosi mora biti stabilna, suva, čvrsta i ravna. Za ravnanje većih neravnina na površinama koje se gletaju, popuniti neravnine materijalom i ostaviti da se osuši. Prefabrikovane spojeve ispuniti materijalom i ukoliko je neophodno ponovo ih pregletovati kako bi se dobila ujednačena površina. Na prefabrikovanim spojevima se preporučuje korišćenje Knauf trake za ispunu spojeva ukoliko se površina nakon gletovanja kreći.

Na grubim betonskim površinama nije neophodno nanositi prajmer. Na svim ostalim površinama (glatka betonska površina, gipsani malteri, cementni malteri, gips-kartonske ploče, itd) potrebno je naneti odgovarajući prajmer.

### Mešanje materijala

Materijal pre upotrebe mešati uz pomoć miksera. Readyfix Roll & Spray glet masu nanositi odmah nakon mešanja. Za mešanje koristiti čiste kofe i alete za mešanje.

### Mašinsko nanošenje

Za mašinsko nanošenje Readyfix Roll & Spray pogodne su spiralne pumpe visokog pritiska i pumpa sa navojnim klipom, podešene za pastozne materijale (npr. Knauf PFT Swing Airless, SAMBA XL). Veličina mlaznice zavisi od željenog ugla prskanja i tipa mašine.

Za najbolji učinak koristiti:

- PFT Samba XL: veličina mlaznice 535, pritisak 160 bar-a
- PFT Swing Airless: veličina mlaznice 541, pritisak 110 bar-a

Pre nanošenja materijala isprobati veličinu mlaznice i pritisak.

### Primena

Za primenu airless-om, sipajte proizvod u posudu za punjenje bez mešanja i dodavanja vode. Za primenu uz pomoć valjka, uvek pre dodavanja vode promešati materijal. Materijal naneti u sloju debljine 3 mm. Za gletovanje koristiti gletericu od 40 – 60 cm. Uvek koristiti čist alat. Na izgletovanu površinu, kada površina očvrsne i osuši se, naneti tanak sloj svežeg materijala. Nakon potpunog sušenja, izbrusite celu površinu.

### Temperatura za rad

Materijal ne nanositi na temperaturama manjim od +5°C. Nanešeni materijal zaštići od mraza do potpunog sušenja.

### Otvoreno vreme za rad

Materijal sušenjem očvršćava.

Otvoreno vreme za rad je ca. 20 minuta. Tačno vreme zavisi od vremenskih prilika i uslova pri nanošenju. Proizvod se može naneti u 2 sloja. Debljina svakog sloja zavisi od kvaliteta površine na koju se materijal nanosi. Vreme sušenja proizvoda je 24 časa u normalnim uslovima. Tačno vreme sušenja zavisi od vremenskih prilika i uslova prilikom nanošenja.

### Posebne napomene

Knauf Readyfix Roll & Spray ne mešati sa drugim materijalima. Mašinu i alat nakon korišćenja očistiti sa vodom. Knauf Readyfix Roll & Spray nije pogodan za ispunu spojeva.

## Tehnički podaci

Svojstvo	Jedinica	Vrednost	Norma ispitivanja
Gorivost	Klasa	A1	EN 13501-1
Gustina	g/cm <sup>3</sup>	1,5 - 1,7	–
Boja	–	Bela	–
Čvrstoća prijanjanja	MPa	≥ 0,3	EN 1524
Granulacija	µm	≤ 250	–
pH-vrednost	–	8 – 9	–

Tehnički podaci su utvrđeni prema važećim normama za ispitivanje.

Odstupanja su moguća usled uslova na gradilištu.

Readyfix Roll & Spray	Pakovanje	kom/paleti	Broj proizvoda	EAN kod
Kanta	28 kg	30	618541	8606108939468

## Potrošnja

Materijal	Potrošnja kg/m <sup>2</sup>	Izdašnost m <sup>2</sup> / kanti
Readyfix Roll & Spray	1,58	17,7



**Knauf Zemun d.o.o.** Batajnčki drum 16 b, 11080 Zemun

Zadržavamo pravo tehničkih izmena. Važeće je uvek poslednje izdanje. Navedeni podaci odgovaraju našim trenutnim tehničkim saznanjima. Opšte priznata pravila građevinske tehnike, norme i smernice moraju se poštovati od strane izvođača.

Naša garancija odnosi se samo na besprekoran kvalitet naših proizvoda. Podaci o potrošnji, količini i načinu rada su iskustveni podaci te se u slučaju odstupanja u praksi ne mogu upotrebljavati. Zadržavamo sva prava. Za sve izmene, preštampavanje i fotomehaničku reprodukciju, u celini ili delimično, potrebna je izričita saglasnost proizvoda.

Tel.: +381 11 2074 500  
info@knauf.rs

www.knauf.rs