



Knauf Aquapanel® Klebe- und Armiermörtel

Aquapanel® malter za lepljenje i armiranje

Opis proizvoda

AQUAPANEL® Klebe- und Armiermörtel je cementni, fabrički pripremljen malter za armiranje i gletovanje AQUAPANEL® Cement Board Outdor ploča i podložni malter za nanošenje tankoslojnih završnih, fasadnih maltera.

Sastav proizvoda

Cement, redisperzivni polimer, klasirani krečnjački kamen, adiditivi za obradivost, prionljivost i vodoodbojnost.

Način isporuke

Džak 25 kg broj proizvoda 665093

Skladištenje

Džakove skladištiti na drvenim paletama na suvom mestu.

Kvalitet

Proizvod podleže permanentnoj kontroli kvaliteta i nosi oznaku CE. Materijal upotrebiti u roku od 12 meseci od dana proizvodnje.

Oblast primene

Sistemski ispitani malter za:

- Armiranje i gletovanje površina od AQUAPANEL® Cement Board Outdor ploča

Svojstva

- Malter GP prema SRPS EN 998-1
- Klasa pritisne čvrstoće CS IV prema SRPS EN 998-1
- Klasa požarne otpornosti A1
- Odlična adhezija i obradivost
- Paropropustan
- Za ručnu ili mašinsku primenu
- Granulacije 0,7 mm
- Sive boje

Izvođenje

Pripremni radovi

Površina od AQUAPANEL® Cement Board Outdoor na koju se malter nanosi mora biti suva i otpaćena. Obratiti pažnju da nema prelaza, otvorenih fuga ili neravnina koja odstupaju od važećih pravila. Ispunjivač AQUAPANEL® Fugenspachtel – grau na koji je postavljena AQUAPANEL® banadaž traka (10 cm) odnosno AQUAPANEL® Armierungsband - aussen, spoljašnja mrežica za armiranje, mora biti dovoljno čvrst i osušen.

Na spojeve sa susednim građevinskim elementima postaviti odgovarajuće dihtung trake. Postaviti lajsne kao razdvajajući sloj između prozora, vrata i maltera. Na sve spoljašnje uglove postaviti zaštitnu, ugaonu mrežicu.

Priprema materijala

Sadržaj vreće (25 kg) dodati u ca 6,0 do 6,5 l čiste vode i mešati ca 2 minuta dok se materijal potpuno ne homogenizuje. Nakon toga pripremljeni materijal ostaviti 10 minuta da odstoji i još jednom pomešati pola minuta. Ovako pripremljen materijal je spremjan za upotrebu. Konzistenciju po potrebi podešiti dodavanjem vode ili praha. Otvoreno vreme za malter u kofi je ca. 2 časa pri temperaturi od 20 °C. Alat odmah nakon upotrebe očistiti sa vodom.

Izvođenje

Malter za armiranje i gletovanje:

AQUAPANEL® Klebe- und Armiermörtel naneti ravno u debljinu od najmanje 5 mm. Na svim otvorima na fasadnim zidovima, na čoškovima, pod uglom od 45° postaviti (utopiti u malter) mrežicu za armiranje dimenzija ca. 30 x 50 cm. Nakon toga AQUAPANEL® Gewebe – mrežicu utisnuti površinski, horizontalno, bez nabora po celoj površini. Mrežica mora biti preklopljena na krajevima minimum 10 cm, postavljena u gornjoj trećini ukupnog sloja maltera za lepljenje. Otvoreno vreme na zidu je ca. 20 minuta pri temperaturi od 20 °C. Mrežica za armiranje mora biti potpuno prekrivena malterom za armiranje. Najranije nakon 24 časa može se pristupiti gletovanju cele površine fasade istim materijalom. Ukupna debljina sloja za armiranje i gletovanje mora biti najamanje 5 do 7 mm.

Temperatura za rad

Materijal ne treba nanositi pri temperaturama vazduha i podloge ispod +5°C i višim od 25°C. Sveže naneseni malter zaštititi od promaje, prebrzog sušenja i mraza.

Posebne napomene

Malter mešati isključivo sa čistom vodom i bez dodavanja aditiva. Opremu i alat nakon korišćenja odmah očistiti sa vodom.

Sigurnosne napomene

Za sigurnosne napomene vidi sigurnosni list

Tehnički podaci

SRPS EN 998-1

	Vrednost	Norma ispitivanja
Gorivost	A1	–
Granulacija	0,7 mm	–
Klasa pritisne čvrstoće	CS IV	EN 1015-11
Čvrstoća prijanjanja	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$	EN 1015-12
Koefficijent otpora difuziji vodene pare μ :	≤ 25	EN 1015-19
Koefficijent topotne provodljivosti $\lambda_{10,\text{dry}}$		EN 1745
P = 50 %	$\leq 0,82 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$	
P = 90 %	$\leq 0,89 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$	
Kapilarna vodoupojnost kategorija:	W2	EN 1015-18

Tehnički podaci u ovoj tabeli su određeni prema važećim normama. Usled uslova na gradilištu moguća su manja odstupanja.

Potrošnja materijala

	Debljina nanošenja mm	Potrošnja kg/m ²	Izdašnost m ² /džaku	Izdašnost m ² /kanti
Armiranje i gletovanje	5,0	6,0	4,2	166,7

Svi podaci o potrošnji su okvirni i mogu da odstupaju od zavisnosti od površine na koju se materijal nanosi. Tačnu potrošnju odrediti na gradilištu.

Proizvodni program

Aquapanel Klebe- und Armiermörtel	Pakovanje	kom/paleti	Broj proizvoda	EAN kod
Džak	25 kg	48 kom/paleti	665093	8606108939598

**Obratiti pažnju na bezbednosni list!**

Bezbednosni list i CE znak vidi na

www.knauf.rs**Knauf Zemun d.o.o.** Batajnički drum 16 b, 11080 Zemun

Zadržavamo pravo tehničkih izmena. Važeće je uvek poslednje izdanje. Navedeni podaci odgovaraju našim trenutnim tehničkim saznanjima. Opšte priznata pravila građevinske tehnike, norme i smernice moraju se poštovati od strane izvodača.

Naša garancija odnosi se samo na besprekoran kvalitet naših proizvoda. Podaci o potrošnji, količini i načinu rada su iskustveni podaci te se u slučaju odstupanja u praksi ne mogu upotrebljavati. Zadržavamo sva prava. Za sve izmene, preštampavanje i fotomehaničku reprodukciju, u celini ili delimično, potrebna je izričita saglasnost proizvodača.

▶ Tel.: +381 11 2074 500

▶ info@knauf.rs▶ www.knauf.rs